

Jílovka



Technický list

Květen 2020

1. Stručný popis

Interiérová trvalá barva bez rozpouštědel s jemnou texturou na zdi, stropy i dřevo. Omyvatelnost dle technické normy EN 13 300.

2. Barva

Jílovka je jílová barva ve víc než 173 odstínech. Námi nabízená trvalá škála má 40 odstínů. (Na vyžádání možnost namíchaní ze celé škály nebo volby odstínu dle NCS nebo RAL s doplatkem).

3. Balení

V závislosti na odstínu jsou v balení 100 ml, 900 ml, 2,5 l, 5 l, nebo 10 l.

4. Vydatnost

Přibližně 0,17 litru na m², asi 6-8 m² na litr.

5. Ředidlo

Voda

6. Zasychání

V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu lze přetřít po 6 – 12 hodinách. Povrch důkladně zaschne a je finální po 10 dnech.

7. Použití

Jílovka je vhodná na suché, savé, čisté, nemastné a bezprašné povrchy jako jsou omítky, minerální povrchy (SDK), tapety, pevné a neporušené staré nátěry a dřevo.

8. Vlastnosti

8.1. Technická charakteristika

Hliněná barva Jílovka je prodyšná, reguluje vlhkost absorbováním nebo vylučováním do prostoru pro zdravé interní klima. Je antistatická. Plně krycí již za mokra a hustá nekapající barva. Vzhledem k vysokému podílu pevných látek vysoce krycí.

8.2. Normy

EN 71-3 bezpečnost hraček (2015)

9. Pokyny

9.1. Příprava

Staré vodou ředitelné nátěry, vápenné nátěry nebo omyvatelné barvy je potřeba odstranit. Poškozené, popraskané staré nátěry je potřeba odstranit, nebo nerovnosti případně zbrousit. Povrch před natřením musí být zbavený prachu a nečistot. V případě potřeby u nečistot, nebo velmi savém povrchu lze použít izolační Primer, před použitím Jílovky. Velmi hladké nebo málo savé povrchy je potřeba zdrsnit mechanicky nebo použít Primer. Vápenné omítky a jiné zásadité povrchy (pH > 11) musí být před aplikací jílové barvy zcela suché a zatuhlé.

Poznámka.

Trvale elastické spárovací hmoty s obsahem akrylu a silikonu musí být dvakrát opatrně natřeny izolačním Primrem. Stejným způsobem je potřeba ošetřit i staré nedefinovatelné spárovací hmoty.

9.2. Aplikace

Jílovku lze nanášet štětcem i válečkem všemi směry v tenké vrstvě. Lze použít i sprej (v případě potřeby barvu naředíte). Na světlé povrchy postačí jeden nátěr. Na vysoce savé podklady (jílové omítky, staré a suché hliněné omítky, vápenopískové cihly a pod) doporučujeme nejdříve natřít zředěnou Jílovkou (max 10% vody). Po zaschnutí nanést již neředěný nátěr. Vždy před dalším nátěrem musí být první nátěr dokonale suchý (ideálně 24 hod).

Poznámka:

Parametry pro stříkání:

bezvzduchové od 120 bar

2,5 l/min rychlost dávky 250-300 gr/m²

Ředění do max. 7% vody.

Tryska max. 0,027 palce, normal 0,023 palce

Poznámka:

Jílovka je přírodní produkt, který může mít jemné barevné odchylky v jednotlivých baleních. Před použitím je zkontrolujte a kbelíky jednoho odstínu ideálně smíchejte pro jednotný odstín.

9.3. Další možnosti využití

9.3.1. Míchání odstínů

Jednotlivé odstíny je možné navzájem míchat.

10. Nástroje

Malířský váleček, štětka, štětec nebo stříkací pistole.

Okamžitě po použití nástroje omyjte teplou vodou a mýdlem.

11. Skladování

Důkladně uzavřené v suchu a bez mrazu. Neotevřené kbelíky po dobu 6 měsíců.

12. Složení

Voda, směs jílu, křída, kaolin, estery octu, celulóza, oxid titaničitý (v bílé), konzervační činidlo (směs isothiazolinonů).

13. Bezpečnostní upozornění

Obsahuje směs 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on, mix: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může způsobit alergickou reakci. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Skladujte mimo dosah dětí. V případě nutnosti pro více informací kontaktujte výrobce: +49-2351-95395.

14. Likvidace

Zbytky barvy nechte zaschnout a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

15. Informace podle nařízení o VOC (těkavých látkách)

Obsah VOC: 0,5 g/l. Kategorie: a, Typ: WB

Dle nařízení EU mezní hodnoty pro maximální obsah VOC: 30 g/l

Dodavatel:

Mlékovky sro

0697, 25164 Mnichovice

email: klara@mlekovky.cz

www.mlekovky.cz

Vyrobeno v Německu.